

Dekoral Краска Моющаяся



Область применения



Краска водно-дисперсионная для окраски стен и потолков внутри сухих помещений а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств. (2 класс устойчивости к мокрому истиранию по ГОСТ 32300 / ISO 11998 / DIN EN 13 300). Краска рекомендуется для окраски бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, дощатых деревянных поверхностей, ДСП и ДВП. Предназначен для кухонь, прихожих и других сухих помещений. Рекомендуется для окраски в дошкольных, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с режимом влажной дезинфекции.

Основные характеристики



- Выдерживает влажную уборку
- Экономичное решение
- Без резкого запаха

Технические характеристики



Цвет

краска является базой. Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь колеровочным сервисом Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Краска базы AP также может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде.

Внешний вид покрытия

глубокоматовая

Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]

~1,2-1,6 (в зависимости от оттенка)

Устойчивость к истиранию

2 класс (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)

Применение



Количество слоев

1-2

Время высыхания слоя при 23±2°C, [ч]

1,5-2h

Рекомендуемые инструменты от Progold

валик, кисть или распылитель

Разбавитель

Waterborne

Предварительная подготовка



Неокрашенная поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Удалите отслаивающуюся краску с ранее окрашенной поверхности скребком, отшлифуйте поверхность и удалите пыль. Полностью удалите меловую побелку или известковую краску, затем вымойте поверхность водой с моющим средством, после чего ополосните чистой водой. Неровности и дефекты поверхности следует заполнить подходящей шпатлевкой для сухих помещений или шпатлевкой для влажных помещений. После высыхания шпатлевки отшлифуйте поверхность и удалите пыль. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, заполненные сухими строительными смесями

Окраска



Перемешайте краску перед использованием. При необходимости разбавьте краску водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением. Рекомендуется наносить 2 слоя валиком, кистью или распылением. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный слой краски. Чтобы избежать различий в оттенках, используйте краску одной производственной партии. Окрасочные работы следует проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. По окончании работ промойте инструменты водой.

Дополнительная информация**Правила техники безопасности и противопожарной защиты**

Следуйте инструкциям на контейнере. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала.

Срок хранения	36
Фасовка	0,9 L 2,5 L 7,5 L 15,0 L
Дата редакции	17.01.2025

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.