

Dekoral Краска Фасадная



Область применения



Предназначена для наружных работ. Формирует гладкое и атмосферостойкое покрытие, обеспечивает надежную защиту поверхности от воздействий плесени и водорослей. Подходит для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными или перхлорвиниловыми красками. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и водорослей.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия

глубокоматовая



Применение



Рекомендуемые инструменты от Progold

валик, кисть или распылитель

Разбавитель

Waterborne

Предварительная подготовка



Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Удалить слабо держащиеся покрытия пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом, либо стальной щеткой. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством. Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтом, соблюдая соответствующие инструкции. Прочный бетон не требует грунтования.

Окраска



Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением равномерно в 2 слоя. В случае использования белого цвета или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости при необходимости нанести краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски. Для нанесения финишного покрытия краску разбавлять до рабочей вязкости не более чем на 5%. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.)

Дополнительная информация



Правила техники безопасности и противопожарной защиты

Следуйте инструкциям на контейнере. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала.

Срок хранения

24

Фасовка

0,9 L | 2,5 L | 7,5 L | 15,0 L

Дата редакции

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

