

## ВАННЫЕ КОМНАТЫ

Влагостойкая полуматовая краска



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Полуматовая водно-дисперсионная краска создает влагостойкое моющееся покрытие, которое отлично защищает поверхность и способствует его легкой очистке от различного рода загрязнений.

Окрашенная поверхность устойчива к многократному мытью бытовыми неабразивными моющими средствами (1 класс стойкости к влажному истиранию по ГОСТ 32300/ISO 11998/DIN EN 13 300).

Краска рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесноволокнистым плитам. Подходит для окраски в дошкольных, образовательных, медицинских учреждениях и других помещениях с установленным режимом влажной дезинфекции.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эффективная защита от грибка и плесени
- Прочная и стойкая
- Колеровка в 5000 цветов
- Легкое нанесение
- Отличная укрывистость

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>База</b>	А и С
<b>Колеровка</b>	Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь услугой колеровки Tikkurila. Используйте краску из одной партии, чтобы избежать различий в цвете. Краску базы А можно также использовать в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется сначала нанести слой краски на базе А, колерованный в аналогичный оттенок.
<b>Степень блеска</b>	полуматовый
<b>Расход</b>	Впитывающие поверхности: 7-9 м <sup>2</sup> /л. Невпитывающие поверхности: 9-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Плотность, кг/л</b>	~1,1-1,3 (в зависимости от оттенка)
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	~50%
<b>Стойкость к влажному истиранию</b>	класс 1 (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)



### ПРИМЕНЕНИЕ



<b>Количество слоев</b>	1-2
<b>Время высыхания слоя (темп.+23°±2°С)</b>	1,5-2 ч
<b>Способ нанесения</b>	валик, кисть или распылитель

<b>Разбавитель</b>	Вода
--------------------	------

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Неокрашенная поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.
- Удалите отслаивающуюся краску с ранее окрашенной поверхности скребком, отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Полностью удалите меловую побелку или известковую краску, затем вымойте поверхность водой с моющим средством, после чего ополосните чистой водой.
- Неровности и дефекты поверхности следует заполнить подходящей шпатлевкой для сухих помещений или шпатлевкой для влажных помещений.
- После высыхания шпатлевки отшлифуйте поверхность и удалите пыль. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой.
- При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.
- Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, заполненные сухими строительными смесями.

## ОКРАСКА



- Перемешайте краску перед использованием
- При необходимости разбавьте краску водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
- Рекомендуется наносить 2 слоя валиком, кистью или распылением. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный слой краски.
- Чтобы избежать различий в оттенках, используйте краску одной производственной партии.
- Окрасочные работы следует проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- По окончании работ промойте инструменты водой.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- В течение указанного периода избегайте интенсивного мытья поверхности, очистка допускается только влажной тряпкой или губкой.
- Через 1 месяц можно мыть с использованием бытовых неабразивных моющих средств.
- Если необходимо удалить загрязнения с поверхности, избегайте интенсивной точечной мойки.
- Окрашенную поверхность следует мыть, не оставляя подтеков и пятен, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.
- После мытья может возникнуть небольшое изменение степени блеска покрытия.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



### Содержание ЛОС

(cat A/a) 30g/L (2010) Директива 2004/42/EC  
Продукт содержит макс.30g/L.

### Хранение

Беречь от мороза.  
Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.  
Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке

### Срок хранения

36 месяцев с даты производства

### Фасовка

0,9Л; 2,5Л; 7,5Л

### Дата создания

Июнь 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.