

ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Глубокоматовая супербелая краска



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Глубокоматовая водоразбавляемая краска с высокой степенью белизны и низким блеском, которая создана специально для качественной отделки потолков и позволяет визуально расширить пространство. Краска образует паропроницаемое ("дышащее") покрытие.

Краска подходит для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпаклеванным поверхностям, гипсокартону, ДСП и ДВП. Рекомендуется для окраски в дошкольных, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гладкая поверхность
- Не разбрызгивается при нанесении
- Скрывает мелкие дефекты
- Легкое нанесение
- Отличная укрывистость и белизна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



База	AP
Цвет	Светлые цвета можно колеровать с помощью каталогов цвета Tikkurila. Точность колеровки может отличаться в зависимости от цветовой карты.
Степень блеска	Глубокоматовая
Расход	Впитывающие поверхности: 6-8 м²/л. Невпитывающие поверхности: 9-11 м²/л.
Плотность, кг/л	~1,6
Сухой остаток по объему (%)	~60%
Стойкость к мокрому истиранию	5 класс (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)

ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп. +23°±2°С)	1,5-2 ч
Способ нанесения	валик, кисть или распылитель

Разбавитель	Вода
-------------	------

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Неокрашенная поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.
- Удалите отслаивающуюся краску с ранее окрашенной поверхности скребком, отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Полностью удалите меловую побелку или известковую краску, затем вымойте поверхность водой с моющим средством, после чего ополосните чистой водой.
- Неровности и дефекты поверхности следует заполнить подходящей шпатлевкой для сухих помещений или шпатлевкой для влажных помещений.

- После высыхания шпатлевки отшлифуйте поверхность и удалите пыль. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой.
- При полном заполнении готовой шпатлевкой грунтование не требуется.
- Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, заполненные сухими строительными смесями.

ОКРАСКА



- Перемешайте краску перед использованием
- При необходимости разбавьте краску водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
- Рекомендуется наносить 2 слоя валиком, кистью или распылением. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный слой краски.
- Чтобы избежать различий в оттенках, используйте краску одной производственной партии.
- Окрасочные работы следует проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- По окончании работ промойте инструменты водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- Если поверхность необходимо очистить вскоре после покраски, сделайте это без лишних усилий
- Очищать поверхность можно только сухой мягкой щеткой или губкой.
- Если необходимо удалить загрязнения с поверхности, избегайте интенсивной точечной мойки.
- После мытья может возникнуть небольшое изменение блеска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Содержание ЛОС	(cat A/a) 30g/L (2010) Директива 2004/42/EC Продукт содержит макс.30g/L.
Хранение	Беречь от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке
Срок хранения	36 месяцев с даты производства
Фасовка	0,9Л; 2,5Л; 7,5Л
Дата создания	Июнь 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.