

Краска интерьерная

Краска для стен и потолков



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Водоразбавляемая краска для окраски стен и потолков в сухих помещений. Краска рекомендуется для окраски бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, дощатых деревянных поверхностей, ДСП и ДВП. Предназначен для спален, детских комнат, гостиных и других сухих помещений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Глубокоматовое покрытие
- Экономичное решение
- Без резкого запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



База	AP
Цвет	Краска является базой. Для колеровки в пастельные цвета воспользуйтесь колеровочным сервисом Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Краска базы AP также может использоваться в качестве белой краски
Степень блеска	Глубокоматовая
Расход	9-12 м ² /л по ровной непитьвающей поверхности; 7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности. *Расход зависит от впитывающей способности основания.
Плотность, кг/л	~1,6
Сухой остаток по объему (%)	~60%
Стойкость к мокрому истиранию	5 класс (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)

APPLICATION



Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп.+23°±2°С)	1,5-2 часов
Способ нанесения	валик, кисть или распылитель

Разбавитель	Вода
-------------	------

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира.
- С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.
- Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой
- Дефекты поверхности следует заполнить подходящей шпатлевкой для сухих или для влажных помещений.
- После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой.
- Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски предварительно прогрунтовать поверхность грунтовкой Dekoral

- При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется
- Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, заполненные сухими строительными смесями.

PAINTING



- Перемешайте краску перед использованием
- При необходимости разбавьте краску водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
- Рекомендуется наносить 2 слоя валиком, кистью или распылением. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный слой краски.
- Чтобы избежать различий в оттенках, используйте краску одной производственной партии.
- Малярные работы должны проводиться при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- В конце работы вымойте инструменты водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- В течение указанного периода избегайте мытья поверхности, очистка допускается только влажной тряпкой или губкой.
- Через 1 месяц можно мыть с использованием бытовых неабразивных моющих средств.
- Если необходимо удалить загрязнения с поверхности, избегайте интенсивной точечной мойки.
- Окрашенную поверхность следует мыть, не оставляя подтеков и пятен, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.
- После мытья может возникнуть небольшое изменение блеска.

ADDITIONAL INFORMATION



Содержание ЛОС	(cat A/a) 30g/L (2010) Директива 2004/42/EC Продукт содержит макс. 30 г/л.
Storage	Беречь от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке
Срок годности	36 месяцев с даты производства
Фасовка	0,9; 2,5L; 7,5L
Дата создания	Июль 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.