

ГОСТИНЫЕ И СПАЛЬНИ

Глубокоматовая краска для стен и потолков



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Глубокоматовая водоразбавляемая интерьерная краска, позволяющая создать высококачественную поверхность в сухих помещениях различного назначения.

Окрашенная поверхность устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с использованием бытовых неабразивных моющих средств (2 класс устойчивости к влажной уборке по ГОСТ 32300 / ISO 11998 / DIN EN 13 300).

Краска рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в том числе в коммерческих помещениях (рестораны, гостиницы, магазины, офисы, салоны, студии), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, ДСП и ДВП. Может применяться в детских учреждениях и помещениях административной группы медицинских учреждений

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скрывает мелкие дефекты
- Легко наносится
- Возможность колеровки в 5000 оттенков
- Отличная укрывистость

Ауа

База

А и С

Цвет

Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь услугой колеровки Tikkurila. Используйте краску из одной партии, чтобы избежать различий в цвете. Краску базы А можно также использовать в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется сначала нанести слой краски на базе А, колерованный в аналогичный оттенок.

Степень блеска

глубокоматовая

Расход

Впитывающие поверхности: 7-9 м²/л.
Невпитывающие поверхности: 9-12 м²/л.

Плотность, кг/л

~1,2-1,6 (в зависимости от оттенка)

Сухой остаток по объему (%)

~50%

Стойкость к мокрому истиранию

2 класс (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)

ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев

1-2

Время высыхания слоя
(темп. +23°±2°С)

1,5-2 ч

Способ нанесения

валик, кисть или распылитель

Разбавитель

Вода

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Неокрашенная поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.



- Удалите отслаивающуюся краску с ранее окрашенной поверхности скребком, отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Полностью удалите меловую побелку или известковую краску, затем вымойте поверхность водой с моющим средством, после чего ополосните чистой водой.
- Неровности и дефекты поверхности следует заполнить подходящей шпатлевкой для сухих помещений или шпатлевкой для влажных помещений.
- После высыхания шпатлевки отшлифуйте поверхность и удалите пыль. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой.
- При полном заполнении готовой шпатлевкой грунтование не требуется.
- Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, заполненные сухими строительными смесями.

ОКРАСКА



- Перемешайте краску перед использованием
- При необходимости разбавьте краску водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
- Рекомендуется наносить 2 слоя валиком, кистью или распылением. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный слой краски.
- Чтобы избежать различий в оттенках, используйте краску одной производственной партии.
- Окрашочные работы следует проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- По окончании работ промойте инструменты водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- В течение указанного периода избегайте мытья поверхности, очистка допускается только влажной тряпкой или губкой.
- Через 1 месяц можно мыть с использованием бытовых неабразивных моющих средств.
- Если необходимо удалить загрязнения с поверхности, избегайте интенсивной точечной мойки.
- Окрашенную поверхность следует мыть, не оставляя подтеков и пятен, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.
- После мытья может возникнуть небольшое изменение блеска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Содержание ЛОС	(cat A/a) 30g/L (2010) Директива 2004/42/EC Продукт содержит макс.30g/L.
Хранение	Беречь от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке
Срок годности	36 месяцев с даты производства
Фасовка	0,9Л; 2,5Л; 7,5Л
Дата создания	Июнь 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.