

КРАСКА ФАСАДНАЯ

Для минеральных поверхностей



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для наружных работ. Формирует гладкое и атмосферостойкое покрытие, обеспечивает надежную защиту поверхности от воздействий плесени и водорослей. Подходит для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными или перхлорвиниловыми красками. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и водорослей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дышащее покрытие
- Защищает от биопоражений
- Экономичное решение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	АР и С
Колеровка	Для колеровки базы АР и С в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. База АР может использоваться в качестве белой краски. База С может быть использована только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы АР, заколерованной в похожий оттенок.
Степень блеска	глубокоматовый
Расход	Впитывающие поверхности: 4-6 м ² /л. Невпитывающие поверхности: 6-8 м ² /л.
Плотность, кг/л	~1,4-1,6 (в зависимости от оттенка)
Сухой остаток по объему (%)	~60%



ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп. +23°±2°С)	Мин. 24ч
Способ нанесения	валик, кисть или распылитель

Разбавитель	вода
-------------	------

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи и высолов.
- Удалить слабо держащиеся покрытия пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом, либо стальной щеткой.
- Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением.
- В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать дезинфицирующим средством.
- Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтом, соблюдая соответствующие инструкции.
- Прочный бетон не требует грунтования.

ОКРАСКА



- Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.
- Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением равномерно в 2 слоя. В случае использования белого цвета или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости при необходимости нанести краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски. Для нанесения финишного покрытия краску разбавлять до рабочей вязкости не более чем на 5%.
- Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- Очистку покрытия при необходимости производить промывкой с использованием мойки высокого давления без применения моющих средств.
- Мытье может оставлять на поверхности несмываемые следы, поэтому область мытья должна быть определена в соответствие архитектурными границами.
- Сухие, рыхлые загрязнения слегка очищайте мягкой щеткой, не растирая поверхность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Содержание ЛОС

(cat A/c) 40g/L (2010) Директива 2004/42/EC
Продукт содержит макс.40g/L.

Хранение

Беречь от мороза.
Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке.

Срок хранения

36 месяцев с даты производства

Фасовка

0,9Л; 2,5Л; 7,5Л

Дата создания

Октябрь 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.