

КУХНИ И КОРИДОРЫ

Матовая краска для стен и потолков



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Матовая прочная водоразбавляемая интерьерная краска.

Краска образует матовую шелковистую влагостойкую поверхность, выдерживающую многократное интенсивное мытье с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс устойчивости к влажной уборке по ГОСТ 32300 / ISO 11998 / DIN EN 13 300).

Краска подходит для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат), а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, холлы, коридоры, общественные и торговые помещения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, шпаклеванным поверхностям, гипсокартону, структурным волокнистым и стеклообоям, ДСП и ДВП. Рекомендуется для окраски в дошкольных, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с режимом влажной дезинфекции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к многократному интенсивному мытью
- Защита от влаги
- Возможность колеровки в 5000 оттенков
- Легкое нанесение
- Отличная укрывистость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



База	А и С
Цвет	Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь услугой колеровки Tikkurila. Используйте краску из одной партии, чтобы избежать различий в цвете. Краску базы А можно также использовать в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется сначала нанести слой краски на базе А, колерованный в аналогичный оттенок.
Степень блеска	матовая
Расход	Впитывающие поверхности: 7-9 м ² /л. Невпитывающие поверхности: 9-12 м ² /л.
Плотность, кг/л	~1,2-1,4 (в зависимости от оттенка)
Сухой остаток по объему (%)	~50%
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс (ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300)
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп. +23°±2°С)	1,5-2 ч
Способ нанесения	валик, кисть или распылитель
Разбавитель	Вода

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Неокрашенная поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира.
- Удалите отслаивающуюся краску с ранее окрашенной поверхности скребком, отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
- Полностью удалите меловую побелку или известковую краску, затем вымойте поверхность водой с моющим средством, после чего ополосните чистой водой.
- Неровности и дефекты поверхности следует заполнить подходящей шпатлевкой для сухих помещений или шпатлевкой для влажных помещений.
- После высыхания шпатлевки отшлифуйте поверхность и удалите пыль. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой.
- При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.
- Грунтование обязательно перед нанесением на пористые поверхности и поверхности, заполненные сухими строительными смесями.

ОКРАСКА



- Перемешайте краску перед использованием
- При необходимости разбавьте краску водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 10% при нанесении распылением.
- Рекомендуется наносить 2 слоя валиком, кистью или распылением. В отдельных случаях может потребоваться дополнительный слой краски.
- Чтобы избежать различий в оттенках, используйте краску одной производственной партии.
- Окрасочные работы следует проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- По окончании работ промойте инструменты водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- В течение указанного периода избегайте мытья поверхности, очистка допускается только влажной тряпкой или губкой.
- Через 1 месяц можно мыть с использованием бытовых неабразивных моющих средств.
- Если необходимо удалить загрязнения с поверхности, избегайте интенсивной точечной мойки.
- Окрашенную поверхность следует мыть, не оставляя подтеков и пятен, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.
- После мытья возможно небольшое изменение блеска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Содержание ЛОС	(cat A/a) 30g/L (2010) Директива 2004/42/EC Продукт содержит макс. 30g/L.
Хранение	Беречь от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке
Срок годности	36 месяцев с даты производства
Фасовка	0,9Л; 2,5Л; 7,5Л
Дата создания	Июнь 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.