

МАСТЕР ФАСАД

Глубокоматовая краска для минеральных поверхностей



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Полностью матовая фасадная водно-дисперсионная краска для окраски минеральных фасадов. Краска образует «дышащее» атмосферостойкое покрытие с высокой щелочестойкостью. Краска также препятствует образованию грибка и водорослей. Подходит для окраски минеральных фасадов жилых, коммерческих, промышленных, складских и других помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Не подходит для горизонтальных и слегка наклонных поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Акриловая щелочестойкая
- Устойчива к атмосферным воздействиям
- Защита поверхности от плесени и водорослей
- Легко наносится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	AP и C
Колеровка	Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь услугой колеровки Tikkurila. Используйте краску из одной партии, чтобы избежать различий в цвете. Краску базы AP можно также использовать в качестве белой краски. База C используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе C рекомендуется сначала нанести слой краски на базе AP, колерованный в аналогичный оттенок.
Степень блеска	глубокоматовый
Расход	Впитывающие поверхности: 4-6 м ² /л. Невпитывающие поверхности: 6-8 м ² /л.
Плотность, кг/л	~1,4-1,6 (в зависимости от оттенка)
Сухой остаток по объему (%)	~60%



ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп. +23°±2°С)	Мин. 24ч
Способ нанесения	валик, кисть или распылитель
Разбавитель	Вода

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи и высолов.



- Удалить слабо держащиеся покрытия пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом, либо стальной щеткой. Сильно мелящие и непрочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением.
- В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции.
- Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтом, соблюдая соответствующие инструкции.
- Прочный бетон не требует грунтования.

ОКРАСКА



- Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.
- Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением равномерно в 2 слоя.
- В случае использования белого цвета или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости при необходимости нанести краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски.
- Для нанесения финишного покрытия краску разбавлять до рабочей вязкости не более чем на 5%.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ



- Необходимый уровень устойчивости поверхности к мытью достигается через 4 недели.
- Очистку покрытия при необходимости производить промывкой с использованием мойки высокого давления без применения моющих средств.
- Мытье может оставлять на поверхности несмываемые следы, поэтому область мытья должна быть определена в соответствие архитектурными границами.
- Сухие, рыхлые загрязнения слегка очищайте мягкой щеткой, не растирая поверхность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Содержание ЛОС	(cat A/c) 40g/L (2010) Директива 2004/42/EC Продукт содержит макс.40g/L.
Хранение	Беречь от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Используйте краску до даты, указанной на упаковке. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке или наклейке.
Срок хранения	36 месяцев с даты производства
Фасовка	0,9Л; 2,5Л; 7,5Л
Дата создания	Октябрь 2024

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.