

Express top

Быстросохнущая акриловая эмаль



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Экспресс Топ Быстросохнущая акриловая эмаль, предназначенная для декоративной окраски предметов из дерева, древесных материалов, металлических элементов, а также вагонки и радиаторов отопления.

Подходит для внутреннего и наружного применения, для новых и ранее окрашенных поверхностей. Наносить эмаль легко и быстро – окрашенные поверхности готовы через 1 день (эмаль высыхает на отлип через один час). Благодаря тщательно подобранным современным компонентам ее можно использовать даже для окраски детских игрушек. Специальная формула продукта обеспечивает высокую адгезию и исключительную стойкость покрытия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Быстросохнущая - высыхает на отлип через 1 час
- Для внутренних и наружных работ
- Безопасна для детей
- Для различных поверхностей
- Гладкое, эластичное и стойкое покрытие
- Слабый запах
- Расход - 16 м²/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Цвета	26 готовых цветов
Внешний вид покрытия	Сатиновый - 16 цветов, Матовый - 10 цветов

Вязкость по Брукфилду RVT, 20±2°C, [мПа·с]	1000 ÷ 2500 мПа·с
---	-------------------

Плотность, кг/л	1,050 ÷ 1,350 г/см³
------------------------	---------------------

ПРИМЕНЕНИЕ



Количество слоев	2
Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)	4 ч
Способ нанесения	Круглая кисть, Валик, Плоская кисть, Распыление

Разбавитель	Вода
--------------------	------

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



- Отшлифуйте окрашиваемую поверхность, удалите неровности, грязь и пыль, обезжирьте и высушите.
- Деревянные и древесноподобные материалы, используемые на открытом воздухе, загрунтовать пропиткой Drewnochron Grunt R. В помещении эмаль можно наносить прямо на необработанную древесину.
- Грунтовать стальные и чугунные поверхности антикоррозионной грунтовкой Dekoral. Не окрашивайте нагретые поверхности (рекомендуемая температура основания не более 25°C).
- Грунтовать оштукатуренную поверхность внутри помещения и другие впитывающие основания грунтовкой.
- При ремонте лакокрасочного покрытия заматируйте старое покрытие наждачной

бумагой и очистите от пыли. Удалите отслаивающиеся и потрескавшиеся покрытия.

- Для повышения адгезии к ламинированным плитам МДФ отшлифуйте покрытия наждачной бумагой с зернистостью 120 и удалите пыль.

ОКРАСКА



- Перед использованием тщательно перемешайте продукт.
- При необходимости разбавьте водой до 2%.
- Рекомендуемое количество слоев - 2. Второй слой наносите через минимум 4 часа.
- Работайте при температуре воздуха и поверхности от +10°C до +25°C.
- Промойте инструменты водой после завершения покрасочных работ.
- Храните продукт в плотно закрытой упаковке.
- Во время покрасочных работ и после их выполнения интенсивно проветривайте помещение до исчезновения характерного запаха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Сертификация	Гигиенический сертификат Сертификат безопасности игрушек
Содержание ЛОС	Предел содержания ЛОС в соответствии с Директивой 2004/42/ЕС для этого продукта (кат. A/d): 130 г/л (2010 г.). Продукт содержит макс. 130 г/ л.
Условия хранения	Хранение от +10°C до +25°C.
Срок хранения	36 месяцев со дня производства
Фасовка	0,2 л 0,5 л 0,9 л(белый) 10л(белый) 2,5 л (белый)

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.